


## 昇華マーク地（昇華クロス／昇華シルキー）

昇華転写により昇華マーク生地を染色し、カットマンで縁取りヒートカットすることでフルカラーのマーク地を作製することができます。

### 使用 方 法

#### STEP 1 昇華マーク地への昇華転写

- 昇華プリンタで専用紙に反転（鏡像）画像を出力します。
- プレス台にテフロンシートを敷き、その上に昇華マーク地と重ね合わせ、プレス機で180℃、90秒間、圧力最大でヒートプレスします。



#### STEP 2 ヒートカット

- マーク地をカット台にしっかり固定します。
- カットマンで転写された画像の縁取りヒートカットします。（カット温度480℃、スピード1）

#### STEP 3 レイアウト

- ヒートカットしたマーク地をカット台から取り出します。
- プレス台の上にウエアをのせ、ウエアに空プレス（160℃、3秒）し、しわ等を伸ばします。
- 貼り付けたい場所にマークのレイアウトを行います。

#### STEP 4 ヒートプレス

- テフロンシートをのせ、160℃、20秒間、圧力最大でヒートプレスします。
- 冷めてからテフロンシートをウエアからはずして完成です。
- ※テフロンシートに色が移った場合はきれいに拭いて使用してください。

### 保 管 時 の 注 意

- 本品は保存状態が悪いとプリントができない場合がありますので高温多湿な場所、直射日光を避けて保管してください。

### 取 扱 上 の 注 意

- ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 昇華プリンタ、プレス機、カットマン、スプレーのり等を使用しますのでそれぞれの取扱説明書に従って使用してください。
- ヒートカッター、プレス機を使用しますのでやけどに注意してください。
- 通常の洗濯は可能ですが、乾燥機の使用、ドライクリーニング（パークロ）は避けてください。
- プリント面にアイロン/プレス機をかける場合はあて布などをしてプレスしてください。アイロンはこすらず、やさしくかけてください。プリントがずれる場合があります。
- 昇華転写や貼り付けの失敗による責任は負いかねますのでテストしてから本番をしてください。